

試驗報告



報告編號：KV-19-05126

頁數：1 OF 3

報告日期：108年06月25日

景美實業股份有限公司
臺南市永康區環工路4號

產品名稱: 金屬爪蓋之矽橡膠內襯膠料
送驗廠商: 景美實業股份有限公司
收件日期: 108年06月14日
試驗日期: 108年06月14日~108年06月25日
備註:
1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====

本實驗室依據顧客所提供之試驗需求與樣品進行試驗，結果說明如下：

試驗需求：PVC 鑑定(PVC Identification)

試驗方法：請參見附頁

試驗結果：請參見附頁

----- 1 -----

試驗報告



報告編號：KV-19-05126

頁數：2 OF 3

報告日期：108年06月25日

PVC 鑑定(PVC Identification)

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
傅利葉轉換紅外光分析儀(FTIR)	VARIAN	3100

試驗結果：

樣品名稱	試驗方法	試驗結果
金屬爪蓋之矽橡膠 內墊膠料	參考 ASTM E1252 -98(2013) ^{ε1} 、燃燒法 1.FTIR 2.焰色法(Beilstein Test)分析	Negative

註：Negative (未偵測到), Positive(已偵測到)

試驗報告



報告編號：KV-19-05126

頁數：3 OF 3

報告日期：108年06月25日

樣品照片：



----- oOo -----